

APLIKÁCIA BETÓNOVEJ STIĚRKY



KONTAKT

www.dekorativna-omietka.sk
farebna@dekorativna-omietka.sk
+420 773 826 151

OBSAH

1

Príprava povrchu

2

Aplikácia prvej vrstvy

3

Aplikácia druhej vrstvy

4

Nanesení finálneho laku

KONTAKT

www.dekorativna-omietka.sk

farebna@dekorativna-omietka.sk

+420 773 826 151



1

PRÍPRAVA POVRCHU

WWW.DEKORATIVNA-OMIETKA.SK

Pripravte povrch tak, že ho **očistíte** od nečistôt a mastnoty. Povrch by mal byť pred aplikáciou **suchý**.



"ZÁKLAD ZAISTÍ
VYSOKÚ
PRIĽNAVOSŤ
BETÓNOVEJ
STIERKY"

Štetcom alebo valčekom naneste na pripravený povrch **penetráciu** (základ), ktorá je súčasťou balenia. Základ nechajte schnúť cca 2 hodiny (**Obrázok 1**).

"„DIZAJN NIE JE TO, AKO VECI VYZERAJÚ. DIZAJN JE TO, AKO FUNGUJÚ." - STEVE JOBS

2

APLIKACIA PRVEJ VRSTVY

WWW.DEKORATIVNA-OMIETKA.SK

Betónovú stierku **dôkladne premiešajte** nízko-rýchlostnou vŕtačkou alebo ručným miešadlom. Ak je stierka **hustá**, je možné ju zriediť **trochou vody**.



"PRVOU VRSTVOU
MÔŽETE ZAKRYŤ
DROBNÉ
NEROVNOSTI"

Na pripravený podklad naneste prvú vrstvu betónovej stierky s **hrúbkou** približne **1 - 2 mm**. Betónovú stierku vyhladíte **benátskym nerezovým hladidlom**. Omietku nechajte zaschnúť a vytvrdnúť až 12 hodín. **(Obrázok 2.)**

"„DIZAJN NIE JE TO, AKO VECI VYZERAJÚ. DIZAJN JE TO, AKO FUNGUJÚ." - STEVE JOBS

APLIKACIA DRUHEJ VRSTVY

WWW.DEKORATIVNA-OMIETKA.SK

Približne po 12 hodinách možno aplikovať druhú vrstvu s **hrúbkou opäť 1 - 2 mm**. Všetky nerovnosti betónové stierky možno vyhladiť benátskym hladidlom (**Obrázok 3**).



"V DRUHEJ VRSTVE
MÔŽETE VYTVORIŤ
POŽADOVANÚ
TEXTÚRU"

Druhú vrstvu betónovej stierky nechajte zaschnúť po dobu **0,5 až 1 hodiny** - omietka by nemala po dotyku "lepiť". Textúru vytvorte **hladidlom** alebo iným vhodným nástrojom. Napríklad obtlačky skrutky, dosky. (**Obrázok 4**).

"„DIZAJN NIE JE TO, AKO VECI
VYZERAJÚ. DIZAJN JE TO, AKO
FUNGUJÚ." - STEVE JOBS

4

NANESENIE FINÁLNEHO LAKU

WWW.DEKORATIVNA-OMIETKA.SK

Štetcom **naneste** finálny lak
a opäť nechajte **zaschnúť**
až 12 hodín.



"V KÚPEĽNI
POUŽITE 3 - 4
NÁTERY
FINÁLNEHO LAKU"

Pri použití betónovej stierky v
priestoroch so zvýšeným
výskytom vlhkosti alebo pri
styku s vodou použite
3 - 4 nátery finálneho laku.

Aplikáciu **opakujte** podľa
potreby každých 6 - 12
mesiacov.

"„DIZAJN NIE JE TO, AKO VECI
VYZERAJÚ. DIZAJN JE TO, AKO
FUNGUJÚ." - STEVE JOBS



1

NANÁŠANIE PENETRÁCIE



2

PRVNÁ VRSTVA



3

DRUHÁ VRSTVA



4

VYTVORENIE TEXTÚRY